

## Impermeabilizante Asfáltico



### Descripción:

Pintura asfáltica económica en color aluminio, suspendida en solvente hidrocarburo de secado rápido, que debido a su alto contenido de aluminio, tiene un gran poder reflejante (90%) y larga durabilidad, por lo que protege y aumenta la vida útil de los sistemas de impermeabilización asfálticos, además de reducir sensiblemente la temperatura interior de los recintos donde es aplicada. Es resistente a la intemperie y al paso del tiempo.

### Usos:

DIABLO ROJO ALUMINIO es recomendable como acabado protector económico de sistemas impermeabilizantes asfálticos, también como pintura anticorrosiva sobre estructuras de acero, silos, tanques de almacenamiento, techos y vigas de lamina metálica y asbesto-cemento, así como sobre superficies de concreto.

### Rendimiento:

Rinde de 8 a 10 m<sup>2</sup>/lt. aproximadamente dependiendo de la rugosidad del sustrato.

### Presentación:

Cubeta con 19 litros.

### Aplicación:

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo. DIABLO ROJO ALUMINIO se aplica a una capa con brocha, rodillo, cepillo de cerda o de ixtle, o bien, con equipo de aspersión. Se debe dejar secar 5 días mínimo, cualquier sistema asfáltico solventado, antes de aplicar el DIABLO ROJO ALUMINIO. Si se aplica sobre un impermeabilizante emulsionado, este se deberá dejar secar 7 días. Sobre ASFALTEX 505, el DIABLO ROJO ALUMINIO se podrá aplicar después de 3 días mínimo. Para mejores resultados en la aplicación sobre metal, se recomienda eliminar el óxido con una limpieza a chorro de arena, pulidor con carda o cepillo de alambre.

### Almacenaje:

Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco. Mantener bien cerrado el envase después de usarse, para evitar la evaporación de solventes y la entrada de humedad. El agua puede reaccionar con el pigmento de aluminio y producir gas hidrógeno.

### Restricciones, recomendaciones y observaciones:

- Agítese bien en su mismo envase antes de usarse, teniendo cuidado de no contaminar el producto.
- Evite caminar sobre el acabado hasta que éste haya secado totalmente.
- No se deje al alcance de los niños.
- No se debe adelgazar con solventes a menos que este se haya evaporado.
- No se ingiera. En caso de ingestión accidental, no provoque vómito y consulte a su médico.
- El contacto prolongado con la piel causa irritación.
- En caso de ingestión accidental, no provoque el vomito, acuda a su médico.

### Propiedades físicas:

PROP. FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	NORMA REFERENCIA
VISCOSIDAD STORMER	10 - 15	D 562
CONSISTENCIA	LÍQUIDA	Interno
COLOR	ALUMINIO	D 1729
CONTENIDO DE AGUA	0.3 MAXIMO	D 95
TIEMPO DE SECADO		D 1640

# Diablo Rojo 5A

ALUMINIO



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al salir de la Planta y que cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin embargo, debido a que su aplicación y sus condiciones están fuera de nuestro control, la Empresa no se hace responsable por daños, perjuicios o fallas atribuibles al inmueble, por el mal uso, manejo inadecuado, diluciones mezclas o combinaciones no indicadas de nuestros productos, o por fenómenos naturales extremos como: huracanes, terremotos, inundaciones, etc. Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico.

04/Marzo/22. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: [www.impermeabilizantesprotexa.com](http://www.impermeabilizantesprotexa.com) dónde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

