

Impermeabilizante Asfáltico



Descripción:

Impermeabilizante asfáltico fibratado con fibras especiales (base agua), de aplicación en frío, libre de asbesto, de fácil aplicación, con gran resistencia al paso de la humedad y excelente resistencia al intemperismo. Para techos de concreto solamente.

Uso:

En reparaciones menores y aplicaciones a una sola capa sobre losas de concreto monolítico secas o ligeramente húmedas, con pendiente mínima del 2 al 3%, donde no se formen charcos. Puede también usarse en muros de block para reducir la permeabilidad de estos. La vida útil de este producto puede llegar hasta 3 años.

Rendimiento:

1 lt./m² por capa sin membrana de refuerzo.
1.5 lts./m² con membrana de refuerzo, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Presentación:

Cubeta de 19 litros
Galón de 3.785 litros.

Aplicación:

- Antes de aplicar el impermeabilizante, la superficie deberá estar limpia y seca o ligeramente húmeda, libre de basura, polvo o material falsamente adherido. Se sugiere imprimir con EMULTEX TP permitiendo que este último seque antes de sellar los puntos críticos con PLASTICEM STD. Aplique DIABLO ROJO SECADO RÁPIDO E con cepillo de ixtle, yute o henequén, formando una capa uniforme, sin dejar secciones descubiertas o delgadas

- Puede colocar simultáneamente alguna membrana de refuerzo (CRISTAFLEX O POLIFLEX) sobre el DIABLO ROJO SECADO RÁPIDO E aún fresco, extendiéndola y adhiriéndola con el cepillo de ixtle o brocha. Deje secar de 2 a 6 horas. Aplique entonces la segunda capa.
- Proteja el DIABLO ROJO SECADO RÁPIDO E aplicando un acabado protector del tipo BITUMEX AL o SOLARTEX ACRÍLICO BLANCO o ROJO. Antes de aplicar el acabado, deje secar por 7 días.

Almacenaje:

Mantener bien cerrado el envase después de usarse. Guardar bajo techo en lugar fresco y seco.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- No aplicar ni exponer el producto a temperaturas menores a 8 °C.
- No aplicar si existe amenaza de lluvia.
- No se deje al alcance de los niños.
- No diluir con agua ni con solventes.
- Agite bien el material antes de usarse.
- Para limpiar el equipo, solo use agua.

Impermeabilizante Asfáltico



- El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.
- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito; acuda a su médico.



Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
Consistencia	Pasta suave	
Color	Negro	
Densidad gr/ml	1.00 Min	D1475
Penetración con cono	330-350	D217
% Sólidos	48 min.	D2939
Flamabilidad	No se inflama	D2939
Resistencia al agua	No reemulsifica	D2939
Flexibilidad	PASA	D2939
Escurecimiento a 100 °C	No escurre	D2939
Tiempo de Secado		D1640
Secado Tacto	30 Minutos	
Secado Total	24 Hrs.	
Intemperismo Acelerado	800 hrs. sin agrietarse	D4799/A

Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

