

Impermeabilizante Acrílico



Descripción:

Impermeabilizante acrílico elastomérico, base agua, 100% ecológico, de aplicación en frío. Formulado con la tecnología más avanzada en resinas acrílicas estirenadas y reforzado con el sistema exclusivo de cargas minerales de alto desempeño que, en combinación con pigmentos laminares seleccionados y un efectivo paquete de aditivos, le confieren un excelente poder cubriente y elevadas propiedades de impermeabilidad, flexibilidad y adherencia.

Uso:

Como impermeabilizante para proteger todo tipo de techos, domos, cubiertas, cúpulas y, en general, superficies horizontales con una pendiente mínima de 4%, además de superficies verticales. Se puede aplicar sobre sustratos de concreto, ladrillo, block, fibrocemento, asfálticos intemperizados, metálicos, etc.

Rendimiento:

Un litro cubre aproximadamente un metro cuadrado aplicado a dos manos, dependiendo de las condiciones y textura del sustrato. Si se utiliza membrana de refuerzo, el rendimiento estimado será de 1.5 lts./m² a dos manos.

Presentación:

Cubeta de 19 y 22.7 lts. en colores blanco y rojo.

Vida útil:

GREEN MAX 5A tiene una vida útil de 5 años aplicado de acuerdo a las instrucciones de la presente ficha.

Aplicación:

Antes de aplicar GREEN MAX 5A tenga a la mano cepillo de ixtle, rodillo o brocha y deberá seguir los siguientes pasos:

- Limpie perfectamente la superficie retirando polvo, grasa, aceites o materiales impermeabilizantes viejos falsamente adheridos.
- Para obtener mejores resultados aplique inicialmente una capa de Sellacril Sellador Acrílico y espere a que seque antes de la aplicación del impermeabilizante.

Se deberán sellar todas las grietas, pretilas,

- chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos, juntas, etc. con Plasticril Cemento Plástico Acrílico.

Aplique la primera capa de GREEN MAX 5A

- uniformemente con cepillo de ixtle, rodillo o brocha.

Si se requiere, coloque inmediatamente después de

- aplicar la primera capa de GREEN MAX 5A la membrana de refuerzo de poliéster Poliflex o Poliflex R, instalándola alternadamente con la primera capa de impermeabilizante, evitando dejar bolsas de aire y arrugas. Esto dará mayor resistencia y duración al impermeabilizante.

Deje secar antes de aplicar la siguiente capa.

- Aplique una segunda capa de GREEN MAX 5A en forma cruzada con respecto a la primera capa hasta cubrir totalmente la superficie.

Impermeabilizante Acrílico



Almacenaje:

Almacenar en lugares frescos y secos, bajo techo. Estiba máxima de 3 cubetas superpuestas.

Ventajas:

GREEN MAX 5A es un sistema impermeable de aplicación en frío que al secar forma una membrana elastomérica uniforme y totalmente sellada libre de traslapes que:

- Es de fácil aplicación y está listo para usarse.
- Tiene una excelente relación costo-beneficio.
- Posee excelente resistencia al intemperismo (cambios de temperatura, choque térmico, rayos UV y lluvia).
- Se adhiere firmemente sobre los principales materiales de construcción.
- Tiene una excelente resistencia al agua
- No requiere de mano de obra especializada para su aplicación.
- Su elasticidad le permite soportar las expansiones y contracciones normales de losas monolíticas.
- Su elevado poder reflejante le permite tener propiedades termoaislantes que reducen el paso del calor al interior de los inmuebles.

Restricciones, recomendaciones y observaciones:

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10° C ni mayores de 40° C.
- No se recomienda su aplicación en días lluviosos o cuando hay amenaza de lluvia.
- No aplicar el producto sobre superficies con encharcamientos ni sobre superficies mojadas.
- No es recomendable utilizarlo en lugares donde esté en inmersión de agua constante.
- No mezclarlo con otros productos, ni diluirlo.
- El uso de materiales ajenos a Protexa en la misma aplicación, cancela la garantía.

Impermeabilizante Acrílico



Propiedades físicas:

| Propiedades físicas | Especificación | Método |
|--|-----------------------|----------------------|
| Apariencia | Suave, Característica | Interno |
| Color | Blanco y Rojo | Interno |
| pH | 9.0 +/- 1.0 | ASTM E-70 |
| Densidad, gr/ml | 1.25 +/- 0.04 | ASTM D-1475 |
| % de Sólidos | 42.5 +/- 2.5 | ASTM D-2369 |
| Viscosidad Brookfield, cps | 55,000 +/- 5,000 | NMX-C-450-ONNCE-2019 |
| Densidad aparente, kg/m ³ | 1,282.02 | NOM-018-ENER-2011 |
| Conductividad Térmica, W/m•K | 0.0638 | NOM-018-ENER-2011 |
| Valor R, espesor de 0.003 m, K•m ² /W | 0.04702 | NOM-018-ENER-2011 |
| Permeabilidad al vapor de agua, ng/Pa•s•m | 0.00169 | NOM-018-ENER-2011 |
| Adsorción de humedad, % peso / % vol. | 2.425 / 2.485 | NOM-018-ENER-2011 |
| Absorción de agua, % peso | 3.08 | NOM-018-ENER-2011 |
| Índice de Reflectancia Solar, IRS | L1 - 105 Mín. - 108 | NMX-U-125-SCFI-2016 |
| Relación de contraste extendida | 0.98 Mín. - 0.98 | NMX-U-125-SCFI-2016 |
| Diferencia de índice de blancura | 20% Máx. - 9.4 % | NMX-U-125-SCFI-2016 |



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

