

Impermeabilizante Asfáltico



Descripción:

Impermeabilizante asfáltico de aplicación en frío, de secado lento para losas planas. Tiene buena adhesión sobre el ladrillo, concreto y acero. Debido a su capacidad de retener su elasticidad, es capaz de soportar los movimientos estructurales de la placa sin daño alguno.

Uso:

Para impermeabilizaciones a una sola capa, reparaciones menores y en sistemas de impermeabilización únicamente sobre losas horizontales.

Rendimiento:

1.0 a 1.5 lts./m² aplicado a una mano, variando en función de la rugosidad de la superficie.

Presentación:

- Galón 3.785 Litros
- Cubeta de 19 Litros

Aplicación:

- La superficie deberá estar limpia y seca, libre de polvo y material falsamente adherido.
- Antes de aplicar DIABLO FACIL ASB, tratar la superficie con una capa de EMULTEX TP y sellar todas las grietas, chaflanes etc, con PLASTICEM STD.
- EL DIABLO FACIL ASB se aplica con un cepillo de ixtle, extendiéndolo en capas uniformes, evitando dejar secciones descubiertas o delgadas.
- Se recomienda como acabado el riego de gravilla.

Almacenaje:

- Mantener bien cerrado el envase después de usarse.
- Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.

Restricciones, recomendaciones y Observaciones:

- Agite bien el producto en su propio envase antes de usarse.
- Utilice solo en losas horizontales (planas).
- No aplicar en áreas con tráfico.
- Aplique sobre superficies secas.
- No se deje al alcance de los niños.
- No debe calentarse ni exponerse a chispas o flamas.
- No se debe adelgazar con solventes.
- No se ingiere. En caso de haberlo tomado accidentalmente, no provoque el vómito y consulte a su médico.
- El contacto prolongado con la piel causa irritación.

Impermeabilizante Asfáltico



Propiedades físicas:

Propiedades físicas	Especificación	Método
VISCOSIDAD BROCKFIELD	100,000 – 120,000 cps	D562
% DE SÓLIDOS	65	D 1644
DENSIDAD gr/ml	0.95 MIN	D 1475
CONSISTENCIA	PASTA SUAVE	
COLOR	NEGRO	D1929
FLEXIBILIDAD	PASA	D 2930
SECADO AL TACTO	60 MIN	



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

